



ATLAS TRO

Sanačný postrek

- vysoká prídržnosť k podkladu
- zvyšuje prídržnosť sanačných omietok
- aplikácia aj na zasolené murivo
- pre ručnú a strojovú aplikáciu



Vlastnosti

ATLAS TRO je pripravená v závode suchá zmes na báze najkvalitnejších minerálnych spojív, prísad a modifikátorov a tiež trasu a kremenných plnív.

Vysoká prídržnosť k vlhkým podkladom, požadovaná pod omietky ATLAS TRP, ATLAS TR a ATLAS TRB.

Dokonale spolupracuje s historickými maltami používanými na budovy, ktoré prechádzajú renováciou – vďaka špeciálnej vybranej receptúre.

Vhodný pre ručnú alebo mechanickú aplikáciu pomocou omietacích strojov.

Určenie

Sanačný postrek ATLAS TRO je určený pre zhotovenie kontaktnej vrstvy pred použitím systému sanačných omietok ATLAS a iných omietkových zmesí.

Odporúča sa pre použitie v historických budovách a iných zariadeniach na renováciu vlhkého a zasoleného muriva.

Obmedzuje korózne javy, umožňuje získať suchý povrch stien budovy

Pre použitie v interiéroch a exteriéroch budov.

Technické údaje

Pomery miešania voda / suchá zmes	cca. 5,5 l / 25 kg
Teplota prípravy malty, podkladu a okolitá pracovná teplota	od + 5 °C do + 30 °C
Doba spracovateľnosti malty	cca. 2 hodiny
Pórovitosť	> 45 %
Maximálna hrúbka vrstvy	5 mm
Prenikanie vody	≤ 5 mm

Technické požiadavky

ATLAS TRO spĺňa požiadavky normy PN-EN 998-1:2016 – sanačná omietková zmes so špecifickými vlastnosťami, vyrobená v závode (R), pre ručnú a strojovú aplikáciu, pre interiéry a exteriéry budov, na steny, stropy, stĺpy a priečky

20 ATLAS TRO (2020) Prehlásenie o vlastnostiach č. 240/CPR EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12)	
Zamýšľané použitie: - na vonkajšie steny, stropy a stĺpy - na steny, stropy, stĺpy a priečky.	
Reakcia na oheň	A1
Absorpcia vody	W _C 1
Paropriepustnosť	μ ≤ 15
Prídržnosť	0,3 N/mm ² - FP:B

Príprava podkladu

VÝBER SKLADBY VRSTIEV

Pred aplikáciou systému sanačných omietok sa odporúča určiť stupeň zasolenia podkladu, ktorý rozhoduje o skladbe a hrúbke jednotlivých vrstiev – viď tabuľka.

SYSTÉM SANAČNÝCH OMIETOK ATLAS

Stupeň zasolenia	Odporúčaná skladba vrstiev	Hrúbka vrstvy [mm]
nízky	ATLAS TRO - sanačný postrek	≤5
	ATLAS TR – sanačná omietka	≥20
stredný	ATLAS TRO – sanačný postrek	≤ 5
	ATLAS TR – sanačná omietka (I vrstva)	10÷20
	ATLAS TR – sanačná omietka (II vrstva)	10 ÷20
vysoký	ATLAS TRO - sanačný postrek	≤ 5
	ATLAS TRP – podkladová sanačná omietka	≥ 10
	ATLAS TR – sanačná omietka	≥ 15

Príprava povrchu

Zvlhnutú a zasolenú omietku musíme odstrániť do výšky okolo 80 cm nad úroveň viditeľného zasolenia alebo zvlhnutia omietky. Murovaciu maltu odstránime zo škár do hĺbky približne 20 mm. Potom odkrytý povrch muriva zbavíme prachu, solných výkvetov, zvyškov malty a uvoľnených častí muriva. Oklepanou a vyškrabanou omietku je potrebné priebežne odvážať na skládku, neskladovať na stavbe. Vyškrabané škáry doplníme podkladovou sanačnou omietkou ATLAS TRP.

Aplikácia omietky

Príprava postreku

Obsah vrečka nasypeme do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomery sú uvedené Technických údajoch) a rozmiešame vrtáčkou s miešacím nástavcom na malty do homogénnej hmoty bez hrudiek. Rozmiešanú maltu necháme pôsobiť asi 5 minút a potom ju ešte raz premiešame. Takto pripravená omietka by sa mala spotrebovať asi do 2 hodín. Omietku je možné tiež pripraviť pomocou omietacích strojov.

Nanášanie postreku

Podklad zvlhčíme vodou. Na matno vlhký podklad nanášame sanačný postrek v rovnomernej vrstve s hrúbkou do 5 mm. Vytvárame sieťovitú vrstvu, ktorá prikrýje maximálne 50 % povrchu podkladu. Zhotovený povrch nevyrovnávame ani nezatierame. Po jeho stvrdnutí, po približne 24 hodinách, je možné nanášať vrstvu podkladovej sanačnej omietky ATLAS TRP. V priebehu vysychania postreku je potrebné zaistiť vhodné vetranie miestnosti. Vonkajšie omietky je potrebné chrániť pred príliš rýchlym vysychaním.

Spotreba

Primerná spotreba je cca.5 kg na 1 m², pri hrúbke vrstvy 5 mm a povrchu prikrýtia 50%.

Balenie

Papierové vrecia 25 kg

Dôležité dodatočné informácie

Náradie čistíme čistou vodou, priamo po použití. Ťažko odstrániteľné zvyšky tuhnúcej malty odstránime prostriedkom ATLAS NA ODSTRANOVANIE CEMENTOVÝCH USADENÍN A ZNEČISTENIA ATLAS KONCENTRÁT NA SILNÉ CEMENTOVÉ ZNEČISTENIE.

Obsahuje cement. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Uchovávať mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu prachu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev, ochranu očí, ochranu tváre. Pri styku s pokožkou (alebo vlasmi), okamžite odstráňte (vyzlečte) všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku veľkým množstvom vody, napr. sprchou. Ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo vyrážke, vyhľadajte lekársku pomoc (zaistite lekárske ošetrovanie). Pri zasiahnutí očí, vyplachujte ich niekoľko minút vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Postupujte v súlade s Kartou bezpečnostných údajov.

Skladujte a prepravujte v uzatvorených, originálnych a označených obaloch, na suchom mieste, najlepšie na paletách. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu nekompatibilných materiálov (pozri oddiel 10 Karty bezpečnostných údajov), nápojov a potravín. Chráňte pred vlhkosťou

– výrobok vplyvom vlhkosti nenávratne tvrdne. Vrecia by mali byť skladované tak, aby bola zaistená stabilita. Doba použiteľnosti výrobku podľa vyššie uvedených podmienok je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Obsah rozpustného chrómu (VI) v hmotnosti hotového výrobku je ≤ 0,0002 %.

Informácie uvedené v Technických listoch sú iba základnými pokynmi pre použitie výrobku a nezavádzajú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade so zásadami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. S vydaním tohto technického listu, všetky predchádzajúce technické listy sa stávajú neplatnými. Sprievodné dokumenty k výrobku sú k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Dátum aktualizácie: 2020-04-14